

# KB-Hoch-200067

## KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1<sup>1)</sup>

## CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1<sup>1)</sup>

Auftraggeber  
*client*

**Röhm GmbH**  
HPC 913-319  
Rodenbacher Chaussee 4  
D-63457 Hanau-Wolfgang

Gegenstand  
*subject*

**"Degadur 420"**

Beschreibung  
*description*

Fußbodenbeschichtung in beliebiger Farbe, mit zwei  
Oberflächenvarianten (abgestreut oder glatt mit Chips)  
*floor coating in any colour, with two different surface variations*  
*(sprinkled or even with chips)*

Klassifizierung  
*classification*

**C<sub>fl</sub> – s1**

Berichtsdatum  
*issue date*

23.01.2020

Geltungsdauer / *validity*

31.12.2024

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / *The report comprises 5 pages.*

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.  
*For legal interests, only the German wording is decisive.*



<sup>1)</sup> EN 13501-1:2019-05

1. **Einleitung / introduction**

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2019-05 zugeordnet wird.

*This classification report defines the classification assigned to product in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2019-05.*

2. **Beschreibung zum Bauprodukt / description of the construction product**

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden Produktparametern getestet.

*The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.*


Die farbige, mehrkomponentige Beschichtung hat eine Dicke von 2,6 – 5,6 mm und laut Auftraggeber folgenden Aufbau:

*The colored multi-component coating has a thickness of 2.6 mm to 5.6 mm. According to the client the coating has the following composition:*

	Bezeichnung / designation	Auftragsmenge / applied quantity [kg/m <sup>2</sup> ]
Grundierung / primer	„DGD112“	0,3
Nutzschicht / base course	„Body Coat DGD 420“	4,0
Oberflächenvariante 1 / surface variant 1	„DGD 527“ verschiedene Farben mit Chips	0,3
Oberflächenvariante 2 / surface variant 2	„Top Coat DGD 526“ verschiedene Farben	0,4

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europäische (harmonisierte) Produktnorm.

*According to the applicant, the product is not compliant with any European (harmonized) product standard.*



3. **Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung / test reports and test results in support of this classification**

3.1. **Prüfbericht / test reports**

Name des Labors / name of laboratory	Auftraggeber / sponsor	Prüfverfahren / test method	Prüfbericht, Datum / test report, date
Prüfinstitut Hoch	<b>Röhm GmbH</b> HPC 913-319 Rodenbacher Chaussee 4 D-63457 Hanau-Wolfgang	DIN EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest / single flame source test)	PB-Hoch-200065 23.01.2020
		DIN EN ISO 9239-1 (Bodenbeläge / floorings)	PB-Hoch-200066 23.01.2020

### 3.2. Prüfergebnisse / test results

Prüfverfahren test method	Parameter parameter	Anzahl der Prüfungen number of tests	Prüfergebnis (Mittelwert) result (average)	Grenzwert für die Klasse C <sub>fl</sub> -s1 thresholds class C <sub>fl</sub> -s1
DIN EN ISO 9239-1	Wärmestrom heat flux HF-30	3 (3)	6,9 kW/m <sup>2</sup>	≥ 4,5 kW/m <sup>2</sup>
	Rauchentwicklung smoke production		35,6 %min	≤ 750 %min

Tabelle / table 1: Prüfergebnis der Fußbodenprüfung / result of the flooring test

Prüfverfahren test method	Parameter parameter	Anzahl der Prüfungen number of tests	Prüfergebnis (Maximalwert) test result (maximum value)	Grenzwerte aus DIN EN 13501-1 thresholds acc. to DIN EN 13501-1
DIN EN ISO 11925-2	F <sub>s</sub>	6	20 mm	≤ 150 mm
	Brennendes Abtropfen flaming droplets	(6)	nein no	—

F<sub>s</sub> Flammenausbreitung [mm]  
Flame spread [mm]

Tabelle / table 2: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung / result of the single flame source test

## 4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich / classification and direct field of application

### 4.1. Klassifizierung / classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 12.  
This classification has been carried out in accordance with DIN EN ISO 13501-1  
clause 12.

Brandverhalten reaction to fire		Rauchentwicklung smoke production	
<b>C<sub>fl</sub></b>	<b>—</b>	<b>s</b>	<b>1</b>

**Klassifizierung / classification: C<sub>fl</sub> – s1**



#### 4.2. Anwendungsbereich / field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2 sowie den dort genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für die folgenden Endanwendungen gültig:

- als Bodenbelag.

*The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and described in detail in section 2 as well as the test reports indicated there, and for the following end use applications:*

- as flooring.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:

- farb- und dekorunabhängig
- aufgebracht auf massive mineralische Untergründe mit einer Rohdichte  $\geq 1.350 \text{ kg/m}^3$  mit einer Dicke  $\geq 6 \text{ mm}$ .

*This classification is valid for the following end use conditions:*

- independent of colour and decor
- applied on massive mineral material with a gross density of at least  $1350 \text{ kg/m}^3$  and a thickness of at least  $6 \text{ mm}$

#### 5. Einschränkungen / limitations

##### 5.1. Geltungsdauer / validity

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.

Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Änderung des Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen werden.

*This classification report is no longer valid as soon as the classification criteria according to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its composition are altered.*

*If the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer, each change in either of production process, production environment, raw materials, or chain of suppliers causes this classification to become invalid. In this case, the fire behaviour has to be reassessed.*



## 5.2. Hinweise / remarks

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in Abschnitt 2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

*Used in connection with other materials, esp. substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings other than those given in section 2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in clause 4.1 would no longer be valid. The fire performance of other than the parameters given above has to be tested and classified separately.*

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung

*This classification report is in no case a substitute for any required certification according to German building regulations.*

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur vollständig und nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

*Without written consent of the test laboratory, this test report may only be published or reproduced during its denoted period of validity, providing that no changes to appearance or content are made and the report is complete.*

**Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.**

*This document does not represent type approval or certification of the product.*

Fladungen, 23.01.2020

Sachbearbeiterin  
Clerk in charge



(M.Sc. Isabella Röder)



Leiter der Prüfstelle  
Head of the test laboratory



(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)